

Fecha de Alta

23-04-2008

Versión

8 - 23/08/2024



FAMILLE PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

LIGNE FRONTON

DESCRIPTION ET NATURE

Peinture acrylique, à l'eau pour la protection, l'entretien et la signalisation de fronton (murs pour jeux de pelote- courts de tennis) importante résistance et longue durée.

DESTINATION

Extérieur/intérieur

Ciment

Courts de Frontennis

PROPRIÉTÉS

Élasticité

Résistance aux agents atmosphériques

Ne propage pas la flamme

Résistance aux impacts

Résistance à l'alcalinité

AFNOR T.30.003-FAMILLE I CLASSE 7b2

Bon rendement

Ne jaunit pas

Bonne adhérence

Bon pouvoir couvrant

Autonivelant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color MONTOSPORT FRONTON VERDE

Aspect Lisse

Densité 1,36 ± 0,05 kg/l

Viscosité 90 +/- 20 PO

Extraits secs en volume 47 ± 1

Extraits secs en poids 62 ± 1

Rendement approximatif par couche 8-10 m²/L

Séc au touché (20°C HR:60%):15-45min

Recouvrable / doublage (20°C HR:60%):3-6h

Couleurs Vert 128.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Mortiers de ciment :

1. Attendre jusqu'à prise totale (min 30 jours).
2. Nettoyer les possibles efflorescences par jet abrasif.
3. Neutraliser les surfaces alcalines.
4. Sur surfaces polies : poncer pour dépolir.
5. Nettoyer le support de tout reste de produits.
6. Fixer les supports fragiles avec Émulsion Fijadora ou Fijamont.
7. Passer un enduit sur les défauts du support (voir famille 6)

Plâtre :

1. Attendre jusqu'à ce qu'il soit bien sec (máx, 20% d'humidité).

Fecha de Alta

23-04-2008

Versión

8 - 23/08/2024

2. Nettoyer le support de tout reste de produit.
3. Nettoyer les possibles efflorescences par jet abrasif.
4. Regulariser les absorptions du support avec une impression, un fixateur, ou une couche diluée du même produit.
5. En surfaces polies : poncer pour dépolir.
6. Fixer les supports fragiles avec Émulsion Fijadora ou Fijamont.
7. Passer un enduit sur les défauts du support (voir famille 6)

Restauration et entretien

1. éliminer complètement toute vieilles peintures.
2. les surfaces brillantes doivent être poncées pour assurer une bonne adhérence.
3. Sur des supports peints on doit vérifier la solidité et l'ancrage de la peinture, diagnostiquer sa nature pour éviter de possibles incompatibilités et éliminer la poussière et la saleté avant de repeindre.
4. Mastiquer (Plasmont) les défauts du support.
5. Sur les parois avec moisissure, traiter préalablement avec Monto Limpia Moho.

MODE D'EMPLOI**Conseils d'application**

Agiter le produit jusqu'à votre homogénéisation parfaite.

Diluer le produit en fonction de la porosité et de l'état du support .

Terminer avec une ou plusieurs couches légèrement diluées jusqu'à couverture totale du support.

Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à 5° C ni sur des surfaces exposées à une forte insolation.

Ne pas laver avant 25 à 30 jours.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	10-20%
Rouleau	10-20%
Pistolet air less	5-20%
Pistolet air mix	5-20%
Pistolet aérographe	15-30%
Turbo basse pression	15-30%

SYSTÈME**Traitement par type de support**

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Supports avec moisissure			
MAX	Monto Limpia Moho	Montosport Frontón+Monto Aditivo con conservante antimoho	Montosport Frontón+Monto Aditivo con conservante antimoho
STD	Monto Limpia Moho	Montosport Frontón+Monto Aditivo con conservante antimoho	Montosport Frontón+Monto Aditivo con conservante antimoho
Anciennes peintures en mauvais état			
MAX	Fijador, Emulsión Fijadora	Montosport Frontón	Montosport Frontón
STD	Montosport Frontón diluido		Montosport Frontón
Toile bitumineuse / asphaltique			
MAX			
STD	Montosport Frontón diluido		Montosport Frontón
Bois			
MAX	Selladora Sellalux	Montosport Frontón	Montosport Frontón
STD	Pasta mate industrial diluida		Montosport Frontón
Chantier			

Fecha de Alta

23-04-2008

Versión

8 - 23/08/2024

MAX	Fijador, Emulsión Fijadora	Montosport Frontón	Montosport Frontón
STD	Montosport Frontón diluido		Montosport Frontón

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

12 L