



**FAMILIA** PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO  
**LÍNEA** PISCINAS

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Pintura semi-mate para piscinas de hormigón, al clorocaucho, de muy buena resistencia a los agentes químicos, alcalinidad y humedades.

## USOS

Exterior/Interior

Cemento

Metal

Aplicable sobre los materiales mas habituales en construcción: morteros, encofrados, cemento

## PROPIEDADES

- Adherencia
- Gran Igualación
- Resistencia a los agentes atmosféricos
- Buen Rendimiento.
- Secado rápido
- No favorece la formación de algas y mohos
- Buena resistencia al agua
- Resistencia a la alcalinidad
- El producto puede sufrir decoloración dependiendo del tipo y concentración del desinfectante utilizado.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOSPORT POSEIDON STANDARD BLANCO
Acabado	Semimate
Peso específico	1,41± 0,05 kg/l
Viscosidad	90 +/- 10 KU
Sólidos en volumen	39± 1
Sólidos en peso	64± 1
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto

Secado tacto	(20°C HR: 60%):5-20min
Repintado	(20° C HR: 60%):24h
Colores	Blanco 102 Teñido: Montotinte universal máx 5%.

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### Soportes Nuevos

Mortero de cemento: -Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo).

-Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo, así como neutralizar las superficies alcalinas.

-En superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro.

-Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.

-Masillar con plaste (Plasmont Exteriores) los defectos del soporte (ver en familia PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).

-Tratar con fungicida Montolimp los soportes con moho.

### Restauración y mantenimiento

Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.

Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.

En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles

# MONTOSPORT POSEIDON STANDARD BLANCO

incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados. No se aconseja aplicar sobre pintura de piscinas al agua

Masillar con plaste (Plasmont Exteriores) los defectos del soporte (ver en familia PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).

Sobre paredes con moho, tratar previamente con fungicida (Montolimp).

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

-Aplicar sobre soportes bien secos.

-Debe comprobarse la adherencia entre manos de la pintura sobre pinturas viejas dado que es habitual repintar las piscinas asiduamente, por lo que la adherencia entre manos puede ser superior a la adherencia de las pinturas antiguas sobre el soporte y provocar desconchados de capas viejas de pintura débilmente adherida.

-Caso de tratar con sulfamán la superficie para abrir el poro limpiar con abundante agua y dejad secar.

-Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte.

-Producto resistente al cloro y derivados del cloro en límites de concentración indicadas en el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre. Para cualquier otro tratamiento (floculantes, algicidas...), consultar con el proveedor su posibilidad de uso en piscinas pintadas.

### Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente 1403

#### Método de aplicación Dilución orientativa

Brocha	5-10%
Rodillo	5-10%
Pistola air less	10-20%
Pistola air mix	10-20%
Pistola aerográfica	10-20%

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
<b>Antiguas pinturas en mal estado</b>			
<b>MAX</b>			
<b>STD</b>	Eliminar+Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido		Montosport Pisc. Clorocaucho
<b>Tela asfáltica</b>			
<b>MAX</b>			
<b>STD</b>	Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido		Montosport Pisc. Clorocaucho
<b>Madera</b>			
<b>MAX</b>		Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido	
<b>STD</b>			Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido
<b>Cemento</b>			
<b>MAX</b>	Fijamont	Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido	
<b>STD</b>	Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido		Montosport Pisc. Clorocaucho
<b>Soportes deleznable</b>			
<b>MAX</b>	Fijamont	Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido	
<b>STD</b>	Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido		Montosport Pisc. Clorocaucho
<b>Yeso</b>			
<b>MAX</b>		Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido	

502210

Fecha de Alta

14-11-2008

Versión

3 - 11/07/2024

# MONTOSPORT POSEIDON STANDARD BLANCO

**MONTÓ**  
profesional

**STD**

Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido

## SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

4 L, 15 L