

Fecha de Alta

07-05-2009

Versión

4 - 20/05/2024



FAMILLE PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LIGNE MASILLAS EN POLVO

DESCRIPTION ET NATURE

Mastic en poudre pour lisser les surfaces texturées, donne la possibilité d'appliquer des couches épaisses. Se distingue par sa facilité de ponçage.

DESTINATION

Intérieur

Béton

Plâtre

Plâtre

PROPRIÉTÉS

Confort d'application
 Pas inflammable
 Séchage rapide
 Elevées épaisseurs de couches
 Ancre sur peintures à l'eau mates
 Réduit très peu
 Elevé temps de maniement
 Epaisseur maximum recommandé par couche : 7mm
 Ponçage très facile
 Adhérence, même « frais sur frais »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color PLASMONT LIJAFACIL

Aspect Mat

Densité 2,49 ± 0,05 kg/l

Extraits secs en volume 100 ± 1

Extraits secs en poids 100 ± 1

Rendement approximatif par couche En fonction de l'utilisation du produit.

Séc au touché (20°C HR:60%):5-6h

Recouvrable / doublage (20°C HR:60%):24-48h

Couleurs Blanc

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

- Mortier de ciment/plâtre :
- Vérifier l'aptitude du mastic sur le support.
- Attendre jusqu'à durcissement total (30 jours minimum)
- Nettoyer le support de possibles efflorescences, et neutraliser les surfaces alcalines.
- Sur des surfaces excessivement polies, poncer afin d'ouvrir le pore.
- Nettoyer le support de tout produits et/ou résidus.
- Ouvrir les possibles fentes ou fissures jusqu'à fonds assaini, éliminer la poussière produite par la brosse et appliquer le mastic ou le plâtre comme indiqué dans les paragraphes Systèmes d'Application et Application.
- Ne jamais dépasser les épaisseurs de couche maximum recommandées.
- Sur les surfaces excessivement fragiles avant de mastiquer fixer avec le fixateur adéquat (voir famille 6): Emulsión Fijadora, Fijamont, Fijalite.

Fecha de Alta

07-05-2009

Versión

4 - 20/05/2024

Restauration et entretien

- Éliminer du support les produits mal adhérents ou en mauvais état, ouvrir le pore dans le cas où il serait fermé par ponçage ou en utilisant un autre moyen mécanique. Vérifier l'adhérence et traiter comme pour les surfaces neuves.

MODE D'EMPLOI**Conseils d'application**

- Au moyen des outils indiqués dans le système d'application, propres et non rouillés.
- Préparer le fond de façon adéquate.
- Repeindre après le temps de pause indiqué. Celui-ci dépendant de l'humidité, de la température et de l'épaisseur de couche, la non saturation du papier de verre nous indiquera que le produit est sec et peut être peint.
- Les produits indiqués pour la finition sont: Ovaldine, Montonature, Montosintetic, Luxatín et les produits de Haute Décoration.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application	Indications de dilution
Spatule	400ml de agua por kg
Taloche	400ml de agua por kg

SYSTÈME**Traitement par type de support**

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Neuf			
MAX	Emulsión fijadora, Fijamont	Plasmont lijafacil	Montoplástica, Montonature, Ovaldine, Montosintetic, Luxatín, Alta decoración.
STD	Plasmont lijafacil	Emulsión fijadora, Fijamont	Montoplástica, Montonature, Ovaldine, Montosintetic, Luxatín, Alta decoración.
Placoplatre			
MAX	Plasmont lijafacil	Plasmont lijafacil	Montoplástica, Montonature, Ovaldine, Montosintetic, Luxatín, Alta decoración.
STD	Plasmont lijafacil	Fijador (Emulsión fijadora, Fijamont	Montoplástica, Montonature, Ovaldine, Montosintetic, Luxatín, Alta decoración.

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagés par l'applicateur.

502303

PLASMONT LIJAFACIL



Fecha de Alta

07-05-2009

Versión

4 - 20/05/2024

FORMAT

5 Kg, 15 Kg