

Fecha de Alta

04-07-2007

Versión

5 - 21/05/2024

**FAMILLE** PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.**LIGNE** MASILLAS AL USO**DESCRIPTION ET NATURE**

Enduit à l'eau, très élastique, imperméabilisant, qui contient des fibres. Prêt à l'emploi. Spécial pour traitement des fentes et fissures

DESTINATION

Extérieur/intérieur

Ciment

Plâtre

Réparation de fissures, joints, remplissage de trous.

PROPRIÉTÉS

Élasticité

Imperméable

Ne réduit pas

Complément Tejamont

Application facile

Ne craquelle pas

Sans odeur une fois sec

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color PLASMONT FIBRA ELASTICO

Aspect Mat

Densité 1,36± 0,05 kg/l

Extraits secs en volume 53± 1

Extraits secs en poids 68± 1

Épaisseur minimum recommandée 1 mm

Rendement approximatif par couche En fonction de l'utilisation du produit.

Séc au touché (20°C HR: 60%, 1mm): 4-8h

Recouvrable / doublage 24-48h

Couleurs Blanc

PRÉPARATION DU SUPPORT**Supports neufs**

- Mortier de ciment/plâtre :

- Avant d'enduire, fixer avec un fixateur adéquat (voir Famille 6): Emulsión Fijadora, Fijamont, Fijalite.

- Vérifier l'aptitude de l'enduit sur le support.

- Attendre jusqu'à prise totale (30 jours mini).

- Nettoyer le support de possibles efflorescences, ainsi que neutraliser les surfaces alcalines.

- Dans des surfaces excessivement ponçer pour dépolir.

- Nettoyer le support produits étranges et/ou résidus.

- Ouvrir de possibles fentes ou fissures jusqu'à fonds assaini, éliminer la poussière produite et appliquer l'enduit comme il est indiqué dans les paragraphes Systèmes Application et Application.

Restauration et entretien

- Éliminer du support tout reste de produits mal adhérents ou en mauvais état, ponçer pour dépolir .

Vérifier l'adhérence et traiter comme pour les supports neufs.

Fecha de Alta

04-07-2007

Versión

5 - 21/05/2024

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Au moyen des outils indiqués dans le système d'application, bien propres et non oxydés.

- Repeindre dès que le produit est sec.

Attention en cas l'humidité, température et grosseur de couche qui conditionnent le temps de séchage du produit.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application

Spatule

Taloche

Indications de dilution

al uso

al uso

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois neuf/ancien extérieur			
MAX			
STD	Montopol fondo	Plasmont Elástico	Montoplástica, Ovaldine, Montonature, Montokril, Tejamont
Bois neuf/ancien- intérieur			
MAX			
STD	Plasmont Elastico	Fijador (Emulsión Fijadora)	Montoplástica, Ovaldine, Montonature, Montokril, Tejamont
Chantier neuf/ancien, intérieur			
MAX			
STD	Plasmont Elastico	Fijador (Emulsión Fijadora)	Montoplástica, Ovaldine, Montonature, Montokril, Tejamont
Chantier ancien peinture extérieur en mauvais état			
MAX			
STD	Plasmont Elastico	Fijador (Emulsión Fijadora)	Montoplástica, Ovaldine, Montonature, Montokril, Tejamont

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 36 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

502305

PLASMONT FIBRA ELASTICO



Fecha de Alta

04-07-2007

Versión

5 - 21/05/2024

FORMAT

0.75 L, 2.5 L