

Fecha de Alta

08-08-2006

Versao

5 - 20/05/2024

**FAMILIA** PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.**LINHA** MASILLAS EN POLVO**DESCRIÇÃO E TIPO**

Massa em pó de uso universal, para tapar buracos, voltar a tapar grandes defeitos, alisar pequenas imperfeições e dar brilho

USOS

Interior

Cimento

Gesso

Madeira

Betão

Mistura de gesso com cola. Também é conhecido por escayola em Portugal

PROPRIEDADES

Acabamentos de espessura média e alta

Cura rápida

Toque ligeiramente áspero

Fácil de emassar

Não forma grumos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	PLASMONT MULTIUSO
Proporção de mistura	450-550 ml de agua por kg masilla
Acabamento	Mate
Peso específico	2,42 ± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	100 ± 1
Sólidos em peso	100 ± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto

Secagem tacto	(20°C HR:60%):4-5h
Repintado	(20°C HR:60%):24-48h
Cores	Branco

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

*- Argamassa de cimento / gesso: Verificar a adequação do PLASMONT MULTIUSO STANDARD sobre o suporte. -Esperar até à sua completa fixação (mínimo 30 dias) -Limpar o suporte de possíveis eflorescências e neutralizar superfícies alcalinas -Em superfícies excessivamente polidas, lixar para abrir os poros

-Limpar o suporte de produtos estranhos e/ou resíduos. - Abrir possíveis fissuras ou rachas até que a superfície esteja completamente limpa, remover o pó produzido pelo pincel ou rolo e aplicar PLASMONT MULTIUSO STANDARD como indicado nas secções Sistemas de Aplicação e Aplicação. -Não exceder as espessuras máximas de camada recomendadas. -Em superfícies excessivamente finas antes da aplicação da massa, fixar com o fixador apropriado (ver família 6).

-Madeira:-Cheque a adequação do PLASMONT MULTIUSO STANDARD no suporte -Em superfícies excessivamente polidas, lixar para abrir os poros -Limpar o suporte de produtos estranhos e/ou resíduos.

-Abrir possíveis fissuras ou rachas até que a superfície esteja limpa, remover o pó produzido pelo pincel ou rolo e aplicar PLASMONT MULTIUSO STANDARD como indicado nas secções Sistemas de Aplicação e Aplicação -Não exceder as espessuras de camada máximas recomendadas -Aplicar sobre madeira saudável, bem desengordurada, sem exsudações resinosas, sem pó, seca e com teor de humidade inferior a 20%, se a madeira mostrar sinais de envelhecimento deve ser previamente lixada e abertas as fissuras até que a madeira esteja em condições.

Fecha de Alta

08-08-2006

Versão

5 - 20/05/2024

Restauração e manutenção

Eliminar do suporte produtos estranhos com má aderência ou em mau estado, abrir o poro caso esteja fechado utilizando lixagem ou outro meio mecânico. Comprovar a aderência e tratar como se fosse uma superfície nova.

MÉTODO DE USO**Conselhos de aplicação**

Usar água limpa e não contaminada para diluição.

Aplicar com as ferramentas indicadas no sistema de aplicação, limpas, em perfeito estado e, claro, desoxidadas.

Repinte depois de transcorrido o tempo indicado. Como depende da humidade, temperatura e espessura da camada, o não entupimento da lixa indicará que o produto está pronto para prosseguir.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Método de aplicação**Diluição orientativa**

Espátula

450-550 ml água/kg masilla

Espátula

450-550 ml de água/kg masilla

Paleta

450-550 ml de água/kg masilla

SISTEMA**Processos por tipo de suporte**

	Primario	Intermedia	Acabamento
Madeira			
MAX	Selladora sellalux	Selladora sellalux	Fijador+Montoplástica o Familia 4
STD	Plasmont Multiusos Standar		Montoplástica o Familia 4
construção			
MAX	Fijador (Emulsión Fijadora Fijamont)	Plasmont Multiusos Standar	Fijador+Montoplástica, Familia 4
STD	Plasmont Multiusos Standar		Montoplástica, Familia 4

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

1 Kg, 5 Kg, 15 Kg