

Fecha de Alta

04-07-2007

Versión

5 - 21/05/2024



FAMILLE PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LIGNE MASILLAS AL USO

DESCRIPTION ET NATURE

Mastic prêt à l'emploi, pour carreaux de faïence et céramique, d' un bon ancrage sur les surfaces peu poreuses.

DESTINATION

Extérieur/intérieur

Ciment

Plâtre

Brique

Carreaux de faïence

céramique

PROPRIÉTÉS

Dureté

Pénétrant

Ne réduit pas

Respatulable avec n'importe quel PLASTE de la gamme PLASMONT

Sans perte de materiel, les restes peuvent être utilisés immédiatement

Ponçable

Séchage rapide

Ne craquelle pas

Bonne adhérence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	PLASMONT AL USO AZULEJOS
Aspect	Mat
Densité	1,78± 0,05 kg/l
Extraits secs en volume	68± 1
Extraits secs en poids	84± 1
Epaisseur minimum recommandée	1000 micras máximo
Rendement approximatif par couche	En fonction de l'utilisation du produit.
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 1-3h
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 24-48h
Couleurs	Blanc

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Pour mastiquer et éliminer fentes et fissures sur les mortiers de ciment/plâtre

- Vérifier l'aptitude du mastic sur le support
- Attendre jusqu'à prise totale (30 jours mini)
- Nettoyer le support de possibles efflorescences, ainsi que neutraliser les surfaces alcalines.
- Sur des surfaces excessivement polies poncer pour ouvrir le pore.
- Nettoyer le support de tout reste de produits et/ou résidus
- Ouvrir de possibles huées ou fissures jusqu'à fonds assaini, éliminer la poussière produite par le brossage et appliquer le mastic comme il est indiqué dans les paragraphes Systèmes Application et Application
- Ne jamais dépasser les épaisseurs de couche maximales recommandées.
- Sur des surfaces excessivement fragiles avant de mastiquer fixer avec un fixateur adéquat (voir famille 6) : Émulsion

Fecha de Alta

04-07-2007

Versión

5 - 21/05/2024

Fijadora ou Fijamont.

Pour des carreaux, brique, matériel céramique et, sur les matériels de chantier de faible porosité : Nettoyer le support de tout reste de produits et l'appliquer directement.

Restauration et entretien

Éliminer du support tout reste de produit ou revêtement mal adhérent ou en mauvais état. Ouvrir le pore s'il est fermé, au moyen de papier à poncer ou tout autre moyen mécanique. Vérifier l'adhérence et procéder comme s'il s'agissait de support neuf.

MODE D'EMPLOI**Conseils d'application**

- Au moyen de l'outillage indiqué dans : système d'application, Les outils doivent être propres et désoxydés.
- Repeindre une fois passé le temps indiqué. Puisque celui-ci dépend de l'humidité, température et épaisseur de couche (la non obturation du papier à poncer nous indiquera qui le produit se trouve dans de bonnes conditions)

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application Indications de dilution

Spatule	Uso
Palette	Uso
Taloche	Uso

SYSTÈME**Traitement par type de support**

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Neuf			
MAX	Emulsión Fijadora, Fijamont	Plasmont Azulejos	Repintado con cualquier tipo de pintura
STD	Emulsión Fijadora	Plasmont Azulejos	Repintado con cualquier tipo de pintura
Faïence, céramique			
MAX	Plasmont al Uso Azulejos	Plasmont Renovación, Alisar, Standar	Repintado con cualquier tipo de pintura
STD	Plasmont al Uso Azulejos		Repintado con cualquier tipo de pintura
Brique			
MAX	Plasmont al Uso Azulejos	Plasmont Renovación, Alisar, Standar	Repintado con cualquier tipo de pintura
STD	Plasmont al Uso Azulejos		Repintado con cualquier tipo de pintura

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des

Fecha de Alta

04-07-2007

Versión

5 - 21/05/2024

circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

5 Kg, 20 Kg