

Fecha de Alta

25-06-2007

Versión

4 - 20/05/2024

**FAMILLE** PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.**LIGNE** MASILLAS EN POLVO**DESCRIPTION ET NATURE**

Mastic en poudre pour lisser les surfaces texturées, donne la possibilité d'appliquer des couches épaisses. Special pour lisser gotelé

DESTINATION

Intérieur

Plâtre

Béton

Plâtre

PROPRIÉTÉS

Adhérence
Confort d'application
Pas inflammable
Séchage rapide
Élevées épaisseurs de couches
Ancre sur peintures à l'eau mates
Facile à poncer
Réduit très peu
Élevé temps de maniement
Épaisseur maximum recommandé par couche : 7mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color PLASMONT RENOVACION

Aspect Mat

Densité $2,5 \pm 0,05 \text{ kg/l}$ Extraits secs en volume 100 ± 1 Extraits secs en poids 100 ± 1

Rendement approximatif par couche En fonction de l'utilisation du produit.

Séc au touché (20°C HR:60%):4-5h

Recouvrable / doublage (20°C HR:60%):24-48h

Couleurs Blanc

PRÉPARATION DU SUPPORT**Supports neufs**

- Mortier de ciment/plâtre :
- Vérifier l'aptitude du mastic sur le support.
- Attendre jusqu'à durcissement total (30 jours minimum)
- Nettoyer le support de possibles efflorescences, et neutraliser les surfaces alcalines.
- Sur des surfaces excessivement polies, poncer afin d'ouvrir le pore.
- Nettoyer le support de tout produits et/ou résidus.
- Ouvrir les possibles fentes ou fissures jusqu'à fonds assaini, éliminer la poussière produite par la brosse et appliquer le mastic ou le plâtre comme indiqué dans les paragraphes Systèmes d'Application et Application.
- Ne jamais dépasser les épaisseurs de couche maximum recommandées.
- Sur les surfaces excessivement fragiles avant de mastiquer fixer avec le fixateur adéquat (voir famille 6):Emulsión Fijadora, Fijamont, Fijalite.

Fecha de Alta

25-06-2007

Versión

4 - 20/05/2024

Restauration et entretien

- Éliminer du support les produits mal adhérents ou en mauvais état, ouvrir le pore dans le cas où il serait fermé par ponçage ou en utilisant un autre moyen mécanique. Vérifier l'adhérence et traiter comme pour les surfaces neuves.

MODE D'EMPLOI**Conseils d'application**

À l'aide des outils indiqués dans le système d'application. Ceux-ci doivent être propres et désoxydés.

Passer une couche de fond de façon adéquate.

Il est recommandé généralement d'appliquer une épaisseur comprise entre 5 et 7 mm maximum par couche.

On peut augmenter le nombre de couches jusqu'à trois ou davantage, pour atteindre une épaisseur maximale de 15 mm.

Repeindre une fois que le temps indiqué est écoulé. Étant donné que celui-ci est tributaire du taux d'humidité, de la température et de l'épaisseur de la couche, la non-obturation du papier de verre nous indiquera si le produit est en condition de poursuivre le processus.

Ils conviennent à des produits de finition : Ovaldine, Montoplástica, Montonature, Esmalte Montosintético, Luxatín et produits de haute décoration.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application

Spatule

Taloche

Indications de dilution

400ml de agua por kg

400ml de agua por kg

SYSTÈME**Traitement par type de support**

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Neuf			
MAX	Emulsión fijadora, Fijamont, Fijalite	Plasmont renovación	Montoplástica, Montonature, Ovaldine, Montosintético, Luxatín, Alta decoración.
STD	Plasmont renovación	Emulsión fijadora, Fijamont	Montoplástica, Montonature, Ovaldine, Montosintético, Luxatín, Alta decoración.
Placoplatre			
MAX	Plasmont renovación	Plasmont renovación	Montoplástica, Montonature, Ovaldine, Montosintético, Luxatín, Alta decoración.
STD	Plasmont renovación	Fijador (Emulsión fijadora, Fijamont)	Montoplástica, Montonature, Ovaldine, Montosintético, Luxatín, Alta decoración.

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagés par

502325

PLASMONT RENOVACION



Fecha de Alta

25-06-2007

Versión

4 - 20/05/2024

l'applicateur.

FORMAT

5 Kg, 15 Kg