

Fecha de Alta

30-03-2007

Versión

14 - 20/08/2024



FAMILLE MADERA

LIGNE PROTECTORES (AGUA)

### DESCRIPTION ET NATURE

Impression acrylique - uréthane à l'eau. Excellent passage à la brosse. Sans odeur. Bonne accroche et une excellente couverture et blancheur. Grand pouvoir de remplissage et ponçage facile

### DESTINATION

Extérieur/intérieur

Ciment

Plâtre

Bois

### PROPRIÉTÉS

Pénétrant

Il n'est pas nécessaire de poncer avant de repeindre : Entretien économique

Application facile

Séchage rapide

Sans odeur une fois sec

Bonne adhérence

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	SELLADORA ACQUA BLANCA
Aspect	Satiné
Densité	1,44± 0,05 kg/l
Viscosité	45 +/- 5 PO
Extraits secs en volume	38± 1
Extraits secs en poids	58± 1
COV	Cat. d/BA 150/130 (2007/2010): 49,09 g/l
Rendement approximatif par couche	7-10 m <sup>2</sup> /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 1-2h
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): >24h
Couleurs	Blanc

### PRÉPARATION DU SUPPORT

#### Supports neufs

- Mortiers de ciment, plâtres et leurs dérivés :
- Attendre la prise complète (30 jours minimum).
- Attendez qu'ils soient bien secs.
- Le support doit être exempt de produits et/ou résidus étrangers.
- Nettoyer le support d'éventuelles efflorescences, ainsi que neutraliser les surfaces alcalines.
- Mastiquer les éventuels dégâts du support avec un mastic adapté (Voir dans la famille RÉPARATION DE FOND les lignes correspondant aux enduits en poudre et mastics préparés pour faire un choix approprié).
- Traiter les supports moisissés avec Montolimp.

#### Bois neufs :

- Côté extérieur, protéger le bois avec Klearxyl Di Antiworms des attaques de champignons et d'insectes xylophages.
- Appliquer sur du bois ayant une teneur en humidité inférieure à 12 %.
- Poncer et éliminer les éventuelles traces de colle dans les assemblages et les erreurs d'usinage.

Fecha de Alta

30-03-2007

Versión

14 - 20/08/2024

-Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit être préalablement poncé et dépolé par brossage ou tout autre moyen mécanique.

#### Restauration et entretien

- Bois peints et ouvrages (plâtre, ciment et dérivés).
- Sur bois vernis au Montoxyl, enlever les produits étrangers, éliminer les zones mal adhérentes ou en mauvais état, poncer légèrement, enlever la poussière issue du ponçage et procéder comme pour un bois neuf.
- S'ils ont été vernis, les enlever par décapage ou à l'aide de moyens mécaniques et procéder comme pour du bois neuf.
- À l'extérieur, protéger le bois avec Klearxyl Di Antiworms des attaques de champignons et d'insectes xylophages.

### MODE D'EMPLOI

#### Conseils d'application

Remuer le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogénéisé.  
 Postulez en suivant les règles indiquées dans le tableau de candidature ci-joint.  
 Ne pas appliquer le produit à des températures élevées ou sur des surfaces exposées à un fort rayonnement solaire.  
 Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.  
 Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80 %.

#### Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	0-10%
Rouleau	0-10%
Pistolet air less	10-30%
Pistolet air mix	10-30%

### SYSTÈME

#### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Neuf</b>			
<b>MAX</b>	Selladora Acqua	Selladora Acqua	Familia 1, 2 y 4 excepto acabados de 2 componentes
<b>STD</b>	Selladora Acqua		Familia 1, 2 y 4 excepto acabados de 2 componentes
<b>Bois neuf ext/int</b>			
<b>MAX</b>	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Selladora Acqua	Familia 1, 2 y 4 excepto acabados de 2 componentes, familia 5 al agua, Montoxyl Lasure Acqua Acabado pigmentado
<b>STD</b>	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Selladora Acqua	Familia 1, 2 y 4 excepto acabados de 2 componentes, familia 5 al agua, Montoxyl Lasure Acqua Acabado pigmentado

### SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

Fecha de Alta

30-03-2007

Versión

14 - 20/08/2024

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT

0.75 L, 4 L