

PLASMONT EXTERIORES R20 BLANCO



FAMILLE PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LIGNE MASILLAS EN POLVO

DESCRIPTION ET NATURE

Enduit cimenteux en poudre pour extérieurs, pour enduire et réparer des supports. Peut être poncé et repeint une fois sec.

DESTINATION

Béton

Mortier de ciment

Supports minéraux

Extérieur, enduits, réparation de fissures, colmatage de trous, fixation de pièces

Réparations en maçonnerie

PROPRIÉTÉS

Adhérence

Durété

Blancheur

Permet épaisseur de couches

Ponçable

Rendement pour 1 mm d'épaisseur: 1.75 kg / m2

Prise rapide

Toucher légèrement rugueux

Repeint rapidement

Facile à appliquer

Facile à repeindre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|---|
| Referencia Color | PLASMONT EXTERIORES R20 BLANCO |
| Rapport de mélange | 350 - 425 gr de agua / 1000gr Plasmont Exteriores |
| Vie du mélange | 2 h |
| Aspect | Mat |
| Densité | 2,55± 0,05 kg/l |
| Extraits secs en volume | 100± 1 |
| Extraits secs en poids | 100± 1 |
| Epaisseur minimum recommandée | 2 cm (máximo) |
| Rendement approximatif par couche | En fonction de l'utilisation du produit. |
| Séc au touché | (20°C HR: 60%): 2-4h |
| Recouvrable / doublage | (20°C HR: 60%): 24-48h |
| Couleurs | Blanc |

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

- Mortier de ciment/plâtre :
- Vérifier l'aptitude du PLASMONT EXTERIORES BLANCO sur le support.
- Attendre jusqu'à la prise du support (28 jours pour ciment et bétons)
- Nettoyer le support de possibles efflorescences, et neutraliser les surfaces alcalines.
- Sur les surfaces excessivement polies poncer pour ouvrir le pore.
- Nettoyer le support de produits étrangers et/ou de résidus.

PLASMONT EXTERIORES R20 BLANCO

- Ouvrir les possibles fentes ou fissures jusqu'au fonds sain, éliminer la poussière produite par la brosse et appliquer PLASMONT EXTERIORES BLANCO comme indiqué dans les paragraphes Systèmes d'Application et Application.
- Ne jamais dépasser les épaisseurs de couche maximum recommandées par couche.
- Sur les surfaces excessivement fragiles avant de mastiquer fixer avec le fixateur adéquat (voir famille 6).

Restauration et entretien

1 - Éliminer du support les produits étrangers mal adhérents ou en mauvais état, ouvrir le pore au cas où il serait fermé, au moyen de ponçage ou d'un autre moyen mécanique. Vérifier l'adhérence et traiter comme sur les FONDS nouveaux.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Diluer avec de l'eau propre, non polluée.
- À l'aide des outils indiqués dans le système d'application. Ceux-ci doivent être propres et désoxydés.
- Repeindre et poncer une fois le temps nécessaire au séchage du produit écoulé. La prise dépendant du taux d'humidité, de la température et de l'épaisseur de la couche, la non-obturation du papier de verre vous indiquera si le produit est en condition pour poursuivre le processus.
- Possibilité de repeindre rapidement : 24 - 48 heures en fonction de l'épaisseur de la couche et des conditions environnementales.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

| Méthode d'application | Indications de dilution |
|-----------------------|-------------------------|
| Spatule | 350-400 ml agua por kg |
| Palette | 350-425 ml |
| Taloche | 350-425 ml agua por kg |

SYSTÈME

Traitement par type de support

| | Impression | Intermédiaire | Aspect |
|-----------------|---------------------------------|--|--|
| Neuf | | | |
| MAX | | | |
| STD | Plasmont Exteriores R20 Blanco | Fijador (Emulsión Fijadora o Fijamont) | Pinturas plásticas, Revestimientos, Esmaltes |
| Chantier | | | |
| MAX | | | |
| STD | Plasmont Exteriores R-20 Blanco | Fijador (Emulsión Fijadora o Fijamont) | Pinturas plásticas, Revestimientos, Esmaltes |

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagés par l'applicateur.

502352

Fecha de Alta

23-11-2015

Versión

5 - 21/05/2024

PLASMONT EXTERIORES R20 BLANCO

MONTÓ
profesional

FORMAT

1 Kg, 5 Kg, 15 Kg