

# MONTOSPORT RENOVADOR BORDES PISCINAS



FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

LINHA INSTALACIONES DEPORTIVAS

## DESCRIÇÃO E TIPO

Regulador especial, de composição mineral para pedra artificial. Cor branco marfim. Mantém a rugosidade, a textura, a porosidade e a absorção do suporte, recuperando a tonalidade inicial deste tipo de pedra (branco marfim).

## USOS

Exterior / Interior

Pedra

## PROPRIEDADES

Modifica o aspecto sujo dos bordes da piscina

- Penetrante no poro no filmogeno

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	MONTOSPORT RENOVADOR BORDES PISCINAS
Acabamento	Mate
Peso especifico	1,35± 0,05 kg/l
Viscosidade	14 +/- 4 PO
Sólidos em volume	29± 1
Sólidos em peso	50± 1
Rendimento aprox. por demão	10-14 m <sup>2</sup> /L
Secagem tacto	(20°C; Hr 60%): 2 h
Repintado	(20°C; Hr 60%): 12 h
Cores	Blanco hueso

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

### Suportes novos

1. Limpar perfeitamente o suporte e abrir os poros de preferência através de meios mecânicos tradicionais ou na sua ausência coma ajuda de meios químicos (ácido muriático diluído).
2. Lavar com água abundante se se utilizar o ácido muriático.
3. Deixar secar.
4. Aplicar a primeira camada de renovador de bordas diluindo o produto entre 0-30% dependendo da porosidade do suporte e do meio de aplicação. É sempre preferível que a primeira camada seja diluída o máximo possível e para conseguir que penetre ao máximo no suporte.
5. Deixar passar 24h antes de aplicar a segunda camada ou demão.
6. Deixar curar a aplicação pelo menos durante uma semana antes de encher a piscina ou antes de que o suporte se molhe.
7. Aplicar quando a pedra estiver fresca, nunca quando estiver quente devido à exposição solar.
8. Não se recomenda usar nenhum tipo de preparador do suporte.
9. Aplicar no máximo 5m<sup>2</sup>/l entre as duas camadas recomendadas.

### Restauração e manutenção

1. Eliminar completamente a pintura antiga, de preferência através de meios mecânicos (com jato ou métodos similares)
2. Aplicar a primeira camada de renovador de bordas diluindo o produto entre 0-30% dependendo da porosidade do suporte. É sempre preferível que a primeira camada seja diluída o máximo possível e para conseguir que penetre ao máximo no suporte.
3. Deixar passar 24h antes de aplicar a segunda camada ou demão.
4. Aplicar a segunda camada.
5. Deixar curar a aplicação pelo menos durante uma semana antes de encher a piscina ou antes de que o suporte se molhe.

# MONTOSPORT RENOVADOR BORDES PISCINAS



6. Aplicar quando a pedra estiver fresca, nunca quando estiver quente devido à exposição solar.
7. Não se recomenda usar nenhum tipo de preparador do suporte.
8. Aplicar no máximo 5m<sup>2</sup>/l entre as duas camadas recomendadas.

## MÉTODO DE USO

### Conselhos de aplicação

1. Aplicar em cima de suportes limpos e secos.
2. Ao não ser um filmogénico, pode deixar branco e ir desgastando-se com a utilização.
3. Aplicar a primeira camada de renovador de bordas diluindo o produto entre 0-30% dependendo da porosidade do suporte.
4. Deixar passar 24h antes de aplicar a segunda camada ou demão.
5. Aplicar a segunda camada.
6. Deixar curar a aplicação pelo menos durante uma semana antes de encher a piscina ou antes de que o suporte se molhe.
7. Aplicar quando a pedra estiver fresca, nunca quando estiver quente devido à exposição solar.
8. Aconselhamos a sua respetiva repintura, seguindo os conselhos da secção Preparação e suporte, uma vez por ano.

### Diluyente para diluição e limpeza

Agua

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trncha, rolo ou pistola	0-30%

## SISTEMA

### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
<b>Obra nova</b>			
<b>MAX</b>	Limpiar y sanear	Montosport Renovador Bordes Piscinas	Montosport Renovador Bordes Piscinas
<b>STD</b>	Limpiar y sanear	Montosport Renovador Bordes Piscinas	Montosport Renovador Bordes Piscinas

## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS

4 L