

**FAMILIA** REVESTIMIENTOS DE FACHADAS**LINHA** SILICATO**DESCRIÇÃO E TIPO**

Fixador à base de Silicato de Potássio para preparar os suportes minerais porosos antes da aplicação de OVALDINE SILICATO. Também é utilizado para a sua diluição.

USOS

Exterior / Interior

Cimento

Pedra

Recuperação de centros históricos

Fixador de suportes minerais porosos

Antes da aplicação de tintas minerais à base de silicatos

PROPRIEDADES

Dureza

Fixa os suportes degradados minerais

Mantém o suporte transpirável

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	PRIMER SILICATO
Acabamento	Transparente
Peso específico	1,02 ± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	7 ± 1
Sólidos em peso	13 ± 1
VOC	Cat. g/BA 50/30 (2007/2010): 0,00 g/l
Rendimento aprox. por demão	10-15 m ² /L
Secagem tacto	(20°C HR:60%): 2h
Repintado	(20°C HR:60%): 24h
Cores	Incoloro

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Betão:

1. Esperar até secado total (30 dias mínimo).
2. Limpar o suporte mediante chorro abrasivo, assim como neutralizar as superfícies alcalinas.
3. Em Superfícies excessivamente polidas, lixar para abrir o poro.
4. Fixar os suportes débeis mediante PRIMER SILICATO.
5. Limpar o suporte de produtos estranhos e / ou resíduos.
6. Massillar com massa de Exteriores cementosa os defeitos do suporte (ver em, família 6 PREPARACIÓN DE FONDOS as linhas correspondentes a massas em pó para realizar a eleição adequada).

Restauração e manutenção

1. Eliminar totalmente as tintas velhas visto que tanto o PRIMER SILICATO como OVALDINE SILICATO devem estar em contacto com o suporte mineral para a reacção petrificante.
2. As superfícies brilhantes devem matizar-se, para assegurar uma boa aderência.
3. Massillar com massa de Exteriores cementosa os defeitos do suporte (ver em, família 6 PREPARACIÓN DE FONDOS as linhas correspondentes a massas em pó para realizar a eleição adequada).
4. Sobre paredes com caruncho tratar previamente com fungicida Monto Limpia Moho.

Fecha de Alta

31-01-2008

Versao

6 - 14/08/2024

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Não aplicar o produto a temperaturas inferiores a 5° C nem humidade superior a 80%.
- Evitar pintar sobre superfícies muito soleadas.
- Em suportes muito absorventes aplicar uma demão de PRIMER SILICATO diluído e 24 horas depois 2-3 demãos de OVALDINE SILICATO em capas finas e deixando transcorrer 12-24 horas entre demãos.
- Em suportes pouco absorventes aplicar 2-3 demãos de OVALDINE SILICATO com intervalos de 12-24 horas

Diluyente para diluição e limpeza

Agua

Agua

Metodo de aplicação

Brocha, rolo

Diluição orientativa

0-20%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Suporte com bolores ou fungos			
MAX			
STD	Monto Limpia Moho	Primer Silicato diluido	Ovaldine Silicato
Tintas antigas em mau estado			
MAX	Eliminar + Primer Silicato diluido	Ovaldine Silicato diluido	Ovaldine Silicato
STD	Eliminar + Primer Silicato diluido		Ovaldine Silicato
Tela asfáltica			
MAX	Eliminar + Primer Silicato diluido	Ovaldine Silicato diluido	Ovaldine Silicato
STD	Eliminar + Primer Silicato diluido		Ovaldine Silicato
Cimento			
MAX	Primer Silicato diluido	Ovaldine Silicato diluido	Ovaldine Silicato
STD	Primer Silicato diluido		Ovaldine Silicato
Suportes degradados			
MAX	Primer Silicato diluido	Ovaldine Silicato diluido	Ovaldine Silicato
STD	Primer Silicato diluido		Ovaldine Silicato
Rebocos de cal			
MAX	Primer Silicato diluido	Ovaldine Silicato diluido	Ovaldine Silicato
STD	Primer Silicato diluido		Ovaldine Silicato

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

Fecha de Alta

31-01-2008

Versao

6 - 14/08/2024

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

4 L