502982

Fecha de Alta
24-12-2020
Versión
4 - 16/01/2025

MONTOKRIL TEXTURADO

FAMILLE REVESTIMIENTOS DE FACHADAS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LIGNE RUGOSOS

DESCRIPTION ET NATURE

Revêtement rugueux pour la protection et la décoration des façades et des murs extérieurs. La texture permet de cacher les défauts. Bonne durabilité et résistance au soleil (UV) et à l'eau de pluie.
Idéal pour une application professionnelle : grande couverture, performance, faible brillance et exécution rapide.

DESTINATION

Extérieur/intérieur
Façades
Béton
Mortier de ciment
Brique poreuse

PROPRIÉTÉS

Perméabilité à la vapeur d'eau : V2 (hautement respirant) (selon la norme UNE-EN 1062-1)
Épaisseur du film sec: E5 (< 400 microns, selon la norme UNE-EN 1062-1)
Le produit peut être garanti jusqu'à 7 ans pour le blanc et 5 pour le COF et le FE, voir conditions
Perméabilité à l'eau liquide : W3 (imperméabilité maximale) (selon la norme UNE-EN 1062-1)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOKRIL TEXTURADO BLANCO
Aspect	Texturé
Densité	1,57± 0,05 kg/l
Viscosité	150 +/- 10 PO
Extraits secs en volume	49± 1
Extraits secs en poids	69± 1
COV	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010):1,42 g/l
Rendement approximatif par couche	6-9 m²/L
Séc au touché	(20ºC HR:60%):1h
Recouvrable / doublage	(20ºC HR:60%):4-6h
Couleurs	Bases: BL, IN, TR Blanc 103 et couleurs nuancier COF et FACHADAS ETERNA. Systèmes Tintométriques.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Suivant DTU 59.1

Supports neufs

Béton/Mortier de ciment:
1 -Attendre jusqu'à prise totale (30 jours minimum).
2 -Nettoyer le support de possibles efflorescences par jet abrasif,
3 - neutraliser les surfaces alcalines
4 - sur des surfaces excessivement polies poncer pour dépolir-
5 - fixer les supports fragiles avec fixateur adéquat (Voir F 6)
6 -Nettoyer le support de tout reste de produit ou de résidus.
7 -Passer un enduit sur les défauts du support

Briques poreuses

1. Éliminez les fissures, les trous et les irrégularités avec Plasmont Exterior ou équivalent, de la gamme Montó
2. Nettoyez la surface avant de peindre
3. Il est conseillé d'appliquer un apprêt avant de peindre, en raison de la porosité de la brique et d'éviter ainsi une forte consommation de peinture

Restauration et entretien

1. Sur les supports peints, vérifier la solidité et la fixation de la peinture. Sa nature doit être diagnostiquée pour éviter d'éventuelles incompatibilités et la poussière et la saleté doivent être retirées avant de repeindre
2. Éliminer complètement les anciennes peintures en mauvais état ou mal adhérées
3. Traiter les supports présentant des moisissures avec Monto Limpia Moho
4. Les surfaces brillantes doivent être atténuées pour assurer une bonne adhérence
5. Enduire les défauts du support de mastic pour extérieur (voir dans la partie 6 PRÉPARATION DES FONDEMENTS les lignes correspondant aux mastics en poudre et aux mastics préparés pour faire un choix approprié).

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à 5 ºC ou supérieures à 35 ºC ou en cas de risque de pluie imminente.
- Ne pas appliquer en plein soleil ou lors de journées excessivement humides.
- Agiter le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogène.
- Diluer le produit en fonction de la porosité et de l'état du support à la première couche.
- Terminer avec deux ou plusieurs couches légèrement diluées jusqu'à ce que le support soit entièrement couvert.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	10-20%
Rouleau	10-20%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Supports avec moisissure			
MAX	Limpiar + Monto Limpia Moho + Montokril Texturado diluido	Montokril Texturado	Montokril Texturado
STD	Limpiar + Monto Limpia Moho + Montokril Texturado diluido		Montokril Texturado
Anciennes peintures en mauvais état			
MAX	Eliminar + Fijamont, Emulsión Fijadora	Montokril Texturado	Montokril Texturado
STD	Eliminar + Montokril Texturado diluido		Montokril Texturado
Supports friables			
MAX	Fijamont, Emulsión Fijadora	Montokril Texturado	Montokril Texturado
STD	Montokril Texturado diluido		Montokril Texturado
Mortier de ciment			
MAX	Fijamont, Emulsión Fijadora	Montokril Texturado	Montokril Texturado
STD	Montokril Texturado diluido		Montokril Texturado Liso
Anciennes peintures en bonne état			
MAX	Montokril Texturado diluido	Montokril Texturado	Montokril Texturado
STD	Montokril Texturado diluido		Montokril Texturado

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à tempèratures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5º et 35º C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

4 L, 12 L