503001

Fecha de Alta
13-02-2009
Versao
16 - 16/01/2025

KORAZA CUBIERTAS FIBRADO

FAMILIA ANTIHUMEDAD E IMPERMEABILIZAC. / SISTEMAS TINTOMÉTR
LINHA IMPERMEABILIZACION HORIZONTAL

DESCRIÇÃO E TIPO

Impermeabilizante elástico acrílico antigoteiras, contínuo, de protecção antifissuras, microporoso e lavável. Com fibra de vidro incluída, que melhora a sua resistência. Para a impermeabilização de fachadas e terraços.

USOS

Exterior
Fachadas
Resilla catalana
Tela asfáltica
Argamassa de cimento
Tijolo poroso

PROPRIEDADES

Elaticidade
Impermeável
Cumpre as normas de estanquecidade
Perfeita aderência entre demãos
Não acrescenta peso sobre a estrutura
Seca por evaporação
Permeabilidade ao vapor de água EN ISSO 7783-1/EN ISSO 7783-2: Classe 1 Permeavel ao vapor de água:
Permeabilidade ao CO2 UNE-EN 1062-6/EN 1062-11:2002: sD > 50m
Cumpre a norma UNE EN 1504-2:2005, utilizado para a protecção superficial do betão, para os usos: Aumento da resistividade por limitação do teor de humidade, control da humidade, protecção contra a penetração
Permeabilidade à água (UNE EN 1062-3): w<0,1kg/m2*h0,5
Aderência mediante teste de arrancamento (UNE-EN 1542): igual ou superior a 0,8 N/mm2
Boa adêrencia
Longa duração
Determinação das propriedades de tração, UNE EN ISO 527-3: alongamento de 86%
O produto poderá ter garantia de até 7 anos, consulte condições
Quebrar a resistência UNE EN 1062-7/11: Classe A5 (23ºC), Classe A3 (-10ºC)

CE

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	KORAZA CUBIERTAS FIBRADO BLANCO
Acabamento	Liso fibrado
Peso especifico	1,29± 0,05 kg/l
Viscosidade	175 +/- 25 PO
Sólidos em volume	47± 1
Sólidos em peso	61± 1
VOC	Cat. i/BA 140/140 (2007/2010):1,86 g/l
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto
Secagem tacto	(20ºC HR:60%):2-4h
Repintado	(20ºC HR:60%):>24h

KORAZA CUBIERTAS FIBRADO

Cores	Branco 102, Vermelho107
Classificaçao	AFNOR: NFT. 36005 Famille I Classe 7b2

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Argamassas de cimento:
1. Esperar até cura total (min. 30 dias).
2. Limpar as possiveis eflorescências utilizando com jacto abrasivo.
3. Neutralizar as superficies alcalinas.
4. Em superficies polidas: lixar para abrir o poro.
5. Limpar o suporte de produtos estranhos.
6. Fixar os suportes enfraquecidos com fixador adequado (ver familia 6).
7. Emassar os defeitos de suporte com massa de Exteriores (ver familia 6).

Tela asfaltica:
1. Verificar a aderência e proseguir como se fosse tijoleira ou ladrilho poroso.
2. Tratar em qualquer caso com Monto Limpia Moho os suporte com fungos.
3. O mesmo que em argamassas de cimento.

Restauração e manutenção

1- Eliminar totalmente as tintas velhas em mau estado ou com má aderência.
2- As superficies brilhante devem ser matizadas, para se assegurar uma boa aderência.
3- Em suportes pintados deve comprovar-se a solidez e a aderência da tinta, diagnosticar a sua natureza para evitar possiveis incompatibilidades e eliminar o pó e a sujidade antes de serem repintados.
4- Emassar com massa de exterior os defeitos de suporte (ver familia 6 nas alineas correspondentes a massas em pó e massas preparadas para fazer uma escolha adequada).
5- Tratar com Monto Limpia Moho os suportes com fungos.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Limpar a superficie eliminando todo tipo de sujidade, musgo, fungos (bolor), etc. e lavar com água limpa não contaminada.
- Agitar o produto até perfeita homogeneização.
- Diluir ligeiramente o produto em função da porosidade e estado do suporte, na primeira demão.
- Não aplicar o produto com temperaturas inferiores a 5ºC nem superiores a 35ºC, nem com risco de chuva eminente. A temperatura do suporte deve estar acima de 5ºC para evitar a sua congelação.

Em superficies horizontais.
Argamassa de cimento:
- Aplicar uma demão de Fijamont convenientemente diluido, de tal forma que o acabamento fique mate, mas com a maxima quantidade possivel de Fijamont. É recomendavel aplicar posteriormente e em qualquer caso uma demão de Primer Koraza, para melhorar a aderência.
- Depois da preparação do suporte recomenda-se aplicar uma quantidade do produto igual ou superior a 1,5L / M2 em varias demãos.
Tijolo, "rasilla catalana" e tela asfaltica
- É recomendavel aplicar depois de limpa a superficie e em qualquer dos casos uma demão de Primer Koraza para melhorar a aderência.

Em fachadas.
- Depois do primário, aplicar uma primeira demão convenientemente diluida e terminar com as demãos necessárias para deixar a quantidade de produto desejada. Recomenda-se no minimo 0,75 L / M2 em varias demãos.

Diluente para diluição e limpeza

Agua

Metodo de aplicaçao	Diluição orientativa
Trincha	0-5%
Rolo	0-5%

503001

Fecha de Alta
13-02-2009
Versao
16 - 16/01/2025

KORAZA CUBIERTAS FIBRADO

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Suporte com bolores ou fungos			
MAX	Monto Limpia Moho + igual según soporte	igual según soporte	igual según soporte + Monto Aditivo con conservante antimoho
STD			
Tintas antigas em mau estado			
MAX	Eliminar + Fijamont, Emulsión Fijadora + Primer Koraza	Koraza Cubiertas Fibrado	Koraza Cubiertas Fibrado
STD	Eliminar + Koraza Cubiertas Fibrado diluido		Koraza Cubiertas Fibrado
Tela asfáltica			
MAX	Imprimación epoxi suelos	Koraza Cubiertas Fibrado	Koraza Cubiertas Fibrado
STD	Imprimación epoxi suelos		Koraza Cubiertas Fibrado
Ladrillo			
MAX	Primer Koraza	Koraza Cubiertas Fibrado	Koraza Cubiertas Fibrado
STD	Koraza Cubiertas Fibrado diluido		Koraza Cubiertas Fibrado
Suportes degradados			
MAX	Fijamont, Emulsión Fijadora + Primer Koraza	Koraza Cubiertas Fibrado	Koraza Cubiertas Fibrado
STD	Korazal Cubiertas Fibrado diluido		Koraza Cubiertas Fibrado
Argamassa de cimento			
MAX	Fijamont + Primer Koraza	Koraza Cubiertas Fibrado	Koraza Cubiertas Fibrado
STD	Koraza Cubiertas Fibrado diluido		Koraza Cubiertas Fibrado

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

4 L, 15 L, 18.93 L