

CONVERPLUS ANTISILICONAS



FAMILLE PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO
LIGNE ADITIVOS

DESCRIPTION ET NATURE

Huile de silice en dissolution, spécifique pour éviter l'apparition de cratères et d'autres défauts superficiels dans des peintures au solvant tu transparents et pigmentées fabriquées par MONTÓ.

DESTINATION

Extérieur/intérieur

Destiné à l'élimination de défauts superficiels dû au mauvais nivellement de la peintures tel que des cratères, des yeux ou des plis, causés par un substrat contaminant

Destiné à la récupération des surfaces peintes qui ont été contaminées avec de l'huile de silicone ou de silicones

Destiné à éliminer le mauvais nivellement causé par l'évaporation des solvants

Destiné à l'élimination du « overspray » dans l'application au pistolet

Peintures solvantées

PROPRIÉTÉS

Diminue la tension superficielle

Diminue la tension inter-faciale entre composants

Favorise l'équilibre de la tension entre produits avec différentes polarités

Dissimule les défauts superficiels type cratères, rides, peau d'orange

Dissimule les défauts occasionnés par une vitesse inhabituelle de séchage dû à l'évaporation excessivement rapide de dissolvants

Dissimule les défauts occasionnés par l'application à hautes températures qui provoquent une évaporation excessivement rapide de dissolvants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	CONVERPLUS ANTISILICONAS
Rapport de mélange	1-2% en volumen respecto a la pintura a aditar
Aspect	Peinture de base
Densité	0,84 ± 0,05 kg/l
Extraits secs en volume	4 ± 1
Extraits secs en poids	5 ± 1
Rendement approximatif par couche	En fonction de l'utilisation du produit.

Couleurs Incolore

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Suivre les règles qui sont indiquées dans la peinture à aditar, en en tenant compte du fait qu'on doit seulement aditar la dernière main de peinture.

Restauration et entretien

Suivre les règles qui sont indiquées dans la peinture à aditar, en en tenant compte du fait qu'on doit seulement aditar la dernière main de peinture.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Vérifier que le produit s'incorpore aux produits indiqués dans des "Utilisations recommandées".
- Homogénéiser parfaitement la peinture ou le vernis à aditar.
- Verser uniquement les quantités recommandées dans des "Systèmes d'application" sur la peinture à aditar.

CONVERPLUS ANTISILICONAS

- Homogénéiser parfaitement le mélange : Vernis/Peinture + Converplus Antisiliconas.
- Diluer la viscosité d'application avec le solvant recommandé dans le produit à aditivar.
- Aditivar uniquement la main de de finie.

Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1405

Méthode d'application **Indications de dilution**

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Sur supports habituels			
MAX			
STD	Idem que los productos a los que se adiciona	Idem que los productos a los que se adiciona	Producto de acabado

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 18 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'apporteur.

FORMAT

0.75 L