

ESMALTE SECADO RAPIDO ACQUA



FAMILLE ESMALTES / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LIGNE ACRILICOS MULTISOPORTE

DESCRIPTION ET NATURE

Émail acrylique brillant à base d'eau, de rapide séchage, recommandé sur le fer et/ou l'acier, destiné à utilisation industrielle. Il ne jaunit pas et s'applique aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Laque calibrée utilisable dans Systèmes teintométriques.

DESTINATION

Extérieur/intérieur

Acier

Métaux légers

Bois

Dans le cas de l'appliquer sur des métaux spéciaux, galvanisés et des supports avec de problèmes d'adhérence, imprimer convenablement

Usage industriel

Peut être utilisé par le grand public

PROPRIÉTÉS

Dureté

Filmogène

Pénétrant

Résistance aux agents atmosphériques

Haute stabilité

Des pigments micronisés qui agissent comme protecteurs UV

Ne jaunit pas

Ne forme pas de cloques

Sans odeur une fois sec

Bon pouvoir couvrant

Excellent nivellement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color ESMALTE SECADO RAPIDO ACQUA BLANCO

Aspect brillant

Densité 1,12± 0,05 kg/l

Viscosité 95 +/- 10 PO

Extraits secs en volume 35± 1

Extraits secs en poids 45± 1

COV Cat. d/BA 150/130 (2007/2010): 5,83 g/l

Rendement approximatif par couche 10-12 m²/L

Séc au touché (20°C HR: 60%): 15-30min

Recouvrable / doublage (20°C HR: 60%): 2h

Couleurs Couleurs des cartes RAL des groupes A, B et C.
Blanc teinté avec Montotinte Universal max 5%.

Bases: IN et TR

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Fer dérivés :

ESMALTE SECADO RAPIDO ACQUA

1- Afin de protéger le support avant la décoration, traiter avec une impression adéquate (fam 6) en suivant bien les indications .

2 -Pour la décoration du support, ce dernier doit être exempt de tout reste de produits et/ou résidus.S'il présente quelque signe d'oxydation, la rouille doit être éliminée par brossage ou autre moyen mécanique. On peut également utiliser OXIFIN (Voir fiche technique) .

- Bois neufs :

1- Le support doit être exempt de tout reste de produits et/ou résidus.

2- Appliquer sur les bois dont la teneur en humidité est inférieure à 20%.

3- Appliquer sur les bois sains, bien dégraissés, sans poussière et secs.

4- Ponçer pour éliminer de possibles restes de colle des raccords et défauts du support.

5- Si le bois présente des signes de vieillissement ponçer préalablement , en suivant imprimer. Bien éliminer la poussière au moyen d'une brosse.

6- Dans ce cas l'impression la plus adéquate est Selladora Acqua Blanca.

Restauration et entretien

Fer et dérivés :

1- Sur peintures en bon état, et vérifier que l'adhérence est parfaite.

2- Sur peintures en mauvais état , éliminer et procéder comme sur supports neufs.

Bois vernis ou peints:

1- S'ils ont été vernis avec Montoxyl couleur : éliminer tout reste de produits , éliminer des zones mal adhérentes ou en mauvais état , ponçer légèrement, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme sur les bois neufs.

2- S'ils ont été vernis, éliminer par décapage avec Quitamont Universel ou autre moyen mécanique et procéder comme sur les bois neufs.

3- S'ils ont été peints peints avec une laque synthétique

(Montosintetic , Marisma, Luxatin , ou semblables ; ponçer , éliminer la poussière résultante et procéder comme sur bois neufs

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Les bases se teintent en suivant les indications de la machine et du Système Tintométrico.

- Le produit final s'applique comme suit : Remuer le produit jusqu'à parfaite homogénéisation . Sur les substrats propres et secs, éliminer la saleté avec dégraissant ou détergents et rincer à l'eau propre.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application Indications de dilution

Pistolet air less 10-20%

Pistolet air mix 10-20%

Pistolet aérographe 10-20%

Turbo basse pression 10-20%

Immersion 10-20%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Métal			
MAX	Impriepox M-10, Imprimpación anticorrosiva Acqua	Impriepox M-10, Imprimpación anticorrosiva Acqua	Esmalte Secado Rápico Acqua
STD	Imprimación Industrial, Imprimpación anticorrosiva Acqua	Imprimación Industrial, Imprimpación anticorrosiva Acqua	Esmalte Secado Rápico Acqua
Bois			
MAX	Montoxyl Fondo	Selladora Sellalux o Selladora Acqua Blanca	Esmalte Secado Rápido Acqua
STD			

ESMALTE SECADO RAPIDO ACQUA

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

4 L, 15 L