



FAMILIA ALTA DECORACION / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LÍNEA RUSTICOS TEXTURADOS

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Fondo especialmente formulado con la porosidad, textura y poder de absorción idóneos para los productos Capri, Nuovo Capri, Capri Due, Menorca y Córcega.

USOS

Exterior/Interior

Cemento

Paredes de Ladriyeso u otros materiales tendentes a dejar marcas o manchas al ser pintados

Ladrillo

Hormigón

Mano de fondo para la aplicación de Muros Mediterraneos Capri

PROPIEDADES

- Buen rendimiento
- No amarillea
- No Cuarteo
- Transpirable al vapor de agua
- Buena adherencia
- Excelente blancura
- Buena cubrición

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	FONDO MUROS MEDITERRANEOS
Acabado	Liso, ligeramente aspero
Peso específico	1,65± 0,05 kg/l
Viscosidad	155 +/- 15 PO
Sólidos en volumen	46± 1
Sólidos en peso	68± 1
VOC	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010):0,61 g/l
Rendimiento aprox. por mano	6-9 m ² /L

Secado tacto	(20°C HR: 60%): 30 min-1h. Lavado: 25-30 días
Repintado	(20°C HR: 60%): 4-6 h
Colores	Blanco, BI, IN, TR

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Morteros de cemento:

1. Esperar hasta total fraguado (min 30 días).
2. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
3. Neutralizar las superficies alcalinas.
4. En superficies pulidas: lijar para abrir poro.
5. Limpiar el soporte de productos extraños.
6. Fijar los soportes deleznable con Emulsión Fijadora o Fijamont.
7. Masillar los defectos del soporte (ver familia 6)

Yeso:

1. Esperar hasta que esté bien seco (máx, 20% de humedad).

Fecha de Alta

02-05-2007

Versión

4 - 14/04/2016

2. Limpiar el soporte de productos extraños.
3. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
4. Regular las absorciones del soporte con selladora, Fijador, o una mano diluida del mismo producto
5. En superficies pulidas: lijar para abrir poro
6. Fijar los soportes deleznable con Emulsión Fijadora o Fijamont.
7. Masillar los defectos del soporte (ver familia 6)

Restauración y mantenimiento

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
4. Masillar con plaste los defectos del soporte (ver en familia PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).
5. Tratar con Montolimp los soportes con moho.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cobertura total del soporte.
- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5° C ni en superficies expuestas a una fuerte insolación. Evitar los días excesivamente húmedos y la aplicación a temperaturas del soporte elevadas.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	10-20%
Rodillo	10-20%
Pistola air less	5-20%
Pistola air mix	5-20%
Pistola aerográfica	10-30%
Turbo baja presión	10-30%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Soporte enmohecido			
MAX	Montolimp	Fondo MMediterráneos	Fondo MMediterráneos
STD	Montolimp		Fondo MMediterráneos
Obra nueva			
MAX	Fijador, Emulsión fijadora	Fondo MMediterráneos diluido	Fondo MMediterráneos
STD	Fondo MMediterráneos diluido		Fondo MMediterráneos
Antiguas pinturas en mal estado			
MAX	Eliminar + Fijador, Emulsión fijadora	Fondo MMediterráneos	Fondo MMediterráneos
STD	Eliminar + Fondo MMediterráneos diluido		Fondo MMediterráneos
Antiguas Pinturas en Buen Estado			
MAX	Fondo MMediterráneos		Fondo MMediterráneos
STD			Fondo MMediterráneos
Madera			

501054

Fecha de Alta

02-05-2007

Versión

4 - 14/04/2016

FONDO MUROS MEDITERRANEOS



MAX Selladora Sellalux

Fondo MMediterráneos

Fondo MMediterráneos

STD Selladora Sellalux

Fondo MMediterráneos

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.75 L, 4 L