



**FAMILIA** TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS  
**LÍNEA** ACABADOS POLIU. PIG. (L. Y P.)

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Barniz de poliuretano blanco de 2 componentes mate, de buena blancura, cubrición, tacto y nivelación. Resistencia al amarilleo.

## USOS

Interior

Tratamiento de la madera

Uso exclusivo en instalaciones reguladas por el R.D. 117/2003 o Directiva 2010/75/UE Capítulo V para países de la Unión Europea.

## PROPIEDADES

- Adherencia
- Aplicabilidad Óptima
- Alto contenido en sólidos
- Dureza
- Elasticidad
- Secado rápido
- Inodoro una vez seco.
- Buena cubrición
- Buena blancura

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOPOL BLANCO MATE 59
Relación de mezcla	2 (Montopol):1(Cat.)
Vida de la mezcla	4 - 6 h
Acabado	Mate
Peso específico	1,14± 0,05 kg/l
Viscosidad	220 +/- 20 SG
Sólidos en volumen	37± 1
Sólidos en peso	52± 1
Rendimiento aprox. por mano	10-14 m <sup>2</sup> /L

Secado tacto	(20°C HR: 60%): 15-20min
Colores	Colores NCS, Ral.

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### Soportes Nuevos

- Maderas nuevas:
- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
- Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 12%.
- Aplicar sobre fondo recomendado

### Restauración y mantenimiento

- Maderas barnizadas o pintadas:
- En caso de duda eliminar el barniz, laca o esmalte anterior.
- Aplicar sobre fondo recomendado.

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

-Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.-Mezclar sin modificar las proporciones bajo ningún concepto.-No deben aplicarse nunca espesores de capa superiores a 90 micras húmedas por mano.-Antes de realizar la mezcla comprobar que el CATALIZADOR MONTOPOL NA esté totalmente transparente.

### Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente 1410.

#### Método de aplicación      Dilución orientativa

Brocha	0-5%
Pistola air less	5-10%
Pistola air mix	5-10%
Pistola aerográfica	0-20%
Turbo baja presión	5-10%

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
<b>Madera nueva/vieja interior</b>			
<b>MAX</b>	Montopol fondo+Cat. MS	Montopol fondo+Cat. MS	Montopol blanco mate 59+Cat. NA
<b>STD</b>	Montopol fondo+Cat. MS		Montopol blanco 59+Cat. NA
<b>Madera pintada o barnizada (poro cerrado) interior</b>			
<b>MAX</b>	Decapar+Montopol fondo+Cat. MS	Montopol fondo+Cat. MS	Montopol blanco mate 59+Cat. NA
<b>STD</b>	Decapar+Montopol fondo+Cat. MS		Montopol blanco mate 59+Cat. NA
<b>Madera barnizada poro abierto</b>			
<b>MAX</b>	Montopol fondo+Cat. MS	Montopol fondo+Cat. MS	Montopol blanco mate 59+Cat. MS
<b>STD</b>	Montopol fondo+Cat. MS		Montopol blanco mate 59+Cat. MS

## SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

Producto de uso exclusivo para instalaciones reguladas por el RD 117/2003 o directiva 1999/13/CE

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

5 L, 25 L