



FAMILIA PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LÍNEA EN POLVO (MASILLAS)

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Masilla en polvo cementosa para exteriores, para enlucir y reparar soportes. Lijable y repintable una vez seca.

USOS

Hormigón
Morteros de cemento
Soportes minerales
Exterior, enlucidos, reparación de fisuras, relleno de agujeros, fijado de piezas
Reparaciones albañilería

PROPIEDADES

- Adherencia
- Dureza
- Blancura
- Permite elevados grosores de capa
- Lijable
- Rendimiento por mm. de espesor: 1,75 kg / m²
- Fraguado rápido
- Tacto ligeramente aspero
- Rápido repintado
- Aplicabilidad
- Facilidad de repintado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	PLASMONT EXTERIORES BLANCO
Relación de mezcla	350 - 425 gr de agua / 1000gr Plasmont Exteriores
Vida de la mezcla	2 horas
Acabado	Mate
Peso específico	2,55± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen	100± 1
Sólidos en peso	100± 1
Espesor mín. recomendado	2 cm (máximo)
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto
Secado tacto	(20°C HR: 60%): 2 - 4 h;
Repintado	(20°C HR: 60%): 24 - 48 horas
Colores	Blanco

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

- Morteros de cemento y hormigón:
- Comprobar la idoneidad del PLASMONT EXTERIORES BLANCO sobre el soporte.
 - Esperar hasta total fraguado del soporte (28 días para cemento y hormigones)
 - Limpiar el soporte de posibles eflorescencias, así como neutralizar las superficies alcalinas.
 - En superficies excesivamente pulidas lijar para abrir el poro.
 - Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.

Fecha de Alta

23-11-2015

Versión

3 - 05/10/2016

- Abrir posibles grietas o fisuras hasta fondo saneado, eliminar el polvo producido mediante cepillo o brocha y aplicar PLASMONT EXTERIORES BLANCO tal y como se indica en los apartados Sistemas de Aplicación y Aplicación.
- No sobrepasar nunca los grosores de capa máximos recomendados por mano.
- En superficies excesivamente deleznable antes de masillar fijar con el fijador adecuado (ver familia 6).

Restauración y mantenimiento

1.- Eliminar del soporte productos extraños mal adheridos o en mal estado, abrir el poro caso de estar cerrado mediante lijado u otro medio mecánico. Comprobar la adherencia y tratar como sobre FONDOS nuevos.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Utilizar para su dilución agua limpia, no contaminada.
- Mediante las herramientas indicadas en el sistema de aplicación, limpias y desoxidadas.
- Repintar y lijar una vez transcurrido el tiempo necesario para el secado del producto. Dado que su fraguado depende de la humedad, temperatura y grosor de capa la no obturación de la lija nos indicará que el producto se encuentra en condiciones para continuar el proceso.
- Posibilidad de repintado rápido: 24 - 48 horas según espesor de capa y condiciones ambientales.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Llana	350-425 ml agua por kg
Espátula	350-400 ml agua por kg
Paleta	350-425 ml

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Obra nueva			
MAX			
STD	Plasmont Exteriores Blanco	Fijador (Emulsión Fijadora o Fijamont)	Pinturas plásticas, Revestimientos, Esmaltes
Obra enlucido			
MAX			
STD	Plasmont Exteriores Blanco	Fijador (Emulsión Fijadora o Fijamont)	Pinturas plásticas, Revestimientos, Esmaltes

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

502352

Fecha de Alta

23-11-2015

Versión

3 - 05/10/2016

PLASMONT EXTERIORES BLANCO

MONTÓ
profesional

FORMATOS

1 Kg, 5 Kg, 15 Kg