

Fecha de Alta

12-01-2021

Versión

2 - 04/03/2021


FAMILIA REVESTIMIENTOS DE FACHADAS / SISTEMAS TINTOMÉTRICO

LÍNEA REVESTIMIENTOS AL SILICATO

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Revestimiento al silicato liso, para protección y decoración de fachadas y muros al exterior. De aspecto mate profundo mineral que disimula imperfecciones. Evita la proliferación de moho. Proporciona una elevada durabilidad y resistencia en soportes minerales donde se obtiene la máxima adherencia y transpirabilidad evitando la acumulación de humedades y la formación de ampollas y desconchados. Ideal para la aplicación profesional: alta cubrición, rendimiento, bajo brillo y rapidez de ejecución.

USOS

Exterior/Interior

Fachadas

Piedra

Restauración de centros históricos

Soportes minerales

Mortero de cemento

Hormigón

PROPIEDADES

Nivel de brillo: extramate (según norma 13300, a 85° la reflectancia <5)

Permeabilidad al vapor de agua: V1 (máxima transpirabilidad) (según norma UNE-EN 1062-1)

Permeabilidad al agua líquida: W1 (impermeable) (según norma UNE-EN 1062-1)

Opacidad: Clase 1 para un rendimiento de 5 m²/litro para el blanco (según Norma UNE-EN 13300). Este dato puede variar dependiendo del color escogido.

Garantía previa emisión certificado por Pinturas Montó SAU: hasta 12 años color blanco y hasta 10 colores carta COF y Eterna (según color, consultar en las cartas); consumo total para garantía: 0,3 l/m²

Brillo: G3 (mate, según norma UNE-EN 1062-1)

Lavabilidad: Clase 2 (según Norma UNE-EN 13300)

Espesor de película seca: E2 (entre 50 y 100 micras, según norma UNE-EN 1062-1) calculado para un rendimiento de 10 m²/l a dos manos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	OVALDINE SILICATO BLANCO
Acabado	Liso mate
Peso específico	1,42± 0,05 kg/l
Viscosidad	50 +/- 10 PO
Sólidos en volumen	31± 1
Sólidos en peso	53± 1
VOC	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010):0,00 g/l
Rendimiento aprox. por mano	6-8 m ² /L
Secado tacto	(20°C HR: 60%): 2h
Repintado	(20°C HR: 60%): 24h
Colores	Blanco 103 Colores consultar cartas COF y ETERNA

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Soportes Nuevos

Aplicar sobre soportes minerales limpios y secos.

En soportes muy porosos regular absorción con Primer Silicato.

En soporte de yeso imprimir con Emulsión fijadora.

Fecha de Alta

12-01-2021

Versión

2 - 04/03/2021

Restauración y mantenimiento

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas ya que el Silicato debe de estar en contacto con el soporte mineral para la reacción petrificante (silidificación)
2. Sobre soportes con moho aplicar Montoplímp eliminando restos.
3. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
4. Masillar con plaste de Exteriores los defectos del soporte (Ver en familia 6 PREPARACION DE FONDOS las líneas correspondientes a plastes en polvo para realizar una adecuada elección).
5. Sobre soportes con diferentes texturas (reparaciones y/o revoques) imprimir para tener una absorción uniforme.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

Siempre debe ser aplicado sobre soportes minerales de construcción.

Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.

Imprimir el soporte con PRIMER SILICATO diluido con agua en función de la porosidad y estado del soporte.

Diluir el producto con PRIMER SILICATO puro o mezclado con agua en función de la porosidad del soporte.

Se darán dos o tres manos de OVALDINE SILICATO en capas finas y sin repasar en húmedo.

No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5° C ni humedad superior al 80%.

Evitar pintar sobre superficies expuestas a una fuerte insolación.

En soportes muy absorbentes aplicar una mano de PRIMER SILICATO y 24 horas después 2-3 manos de OVALDINE SILICATO con intervalos de 12-24 horas.

En soportes poco absorbentes aplicar 2-3 manos de OVALDINE SILICATO.

Disolvente para dilución y limpieza

Diluyente: Primer Silicato. Limpieza: Agua

Método de aplicación Dilución orientativa

Brocha	5-20%
Rodillo	5-20%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Obra nueva			
MAX	Primer Silicato diluido	Ovaldine Silicato diluido	Ovaldine Silicato
STD	Primer Silicato diluido		Ovaldine Silicato
Soportes deleznales			
MAX	Primer Silicato diluido	Ovaldine Silicato diluido	Ovaldine Silicato
STD	Primer Silicato diluido		Ovaldine Silicato
Revocos de cal			
MAX	Primer Silicato diluido	Ovaldine Silicato diluido	Ovaldine Silicato
STD	Primer Silicato diluido		Ovaldine Silicato
Pinturas antiguas			
MAX	Eliminar + Primer Silicato diluido	Ovaldine Silicato diluido	Ovaldine Silicato
STD	Eliminar + Primer Silicato diluido		Ovaldine Silicato

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.

Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

Fecha de Alta

12-01-2021

Versión

2 - 04/03/2021

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

12 L