

Fecha de Alta

07-01-2019

Versión

5 - 27/03/2020


FAMILIA PAREDES Y TECHOS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LÍNEA LINEA MONTOMIX

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Pintura para paredes y techo. Lavable y cubriente. Ideal para acabados de gran obra y también para la decoración de interiores en general. Puede usarse en exterior, sólo en climas benévolos. Producto ideal para la aplicación profesional: trabajos más rápidos, efectivos y rentables.

USOS

Interior/Exterior
 Paredes y techos
 Mortero de cemento
 Hormigón
 Ladrillo
 yeso
 Gotelé
 Tabiquería seca: PYL, cartón-fibra...

PROPIEDADES


- Nivel de brillo: mate (según norma UNE-EN 13300, a 85° la reflectancia <10)
- Alta cubrición (UNE-EN ISO 6504-3): Clase 2 (UNE-EN 13300) con rendimiento de 7-8 m²/l
- Lavabilidad: Clase 3 (según Norma UNE-EN 13300)
- Con conservante antimoho

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	ESTELAR+ MATE BASE BL
Peso específico	1,51± 0,05 kg/l
Viscosidad	90 +/- 10 PO
Sólidos en volumen	41± 1
Sólidos en peso	63± 1
VOC	Cat. a/BA 75/30 (2007/2010):0,60 g/l
Rendimiento aprox. por mano	9-11 m ² /L
Secado tacto	(20°C HR:60%): 30 min
Repintado	(20°C HR:60%): mín 2-3 horas
Colores	Bases BL, IN, TR. Colores propios del Sistema Tintométrico

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Soportes Nuevos

Morteros de cemento y hormigón:

1. Esperar hasta total fraguado(mín 30 días).
2. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
3. Neutralizar las superficies alcalinas.
4. En superficies pulidas: lijar para abrir poro.
5. Limpiar el soporte de productos extraños.
6. Fijar los soportes deleznable con Emulsión Fijadora o Fijamont.
7. Masillar los defectos del soporte (ver familia 6)

Fecha de Alta

07-01-2019

Versión

5 - 27/03/2020

Yeso, ladriyeso:

1. Esperar hasta que esté bien seco (máx, 20% de humedad).
2. Limpiar el soporte de productos extraños.
3. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
4. Regular las absorciones del soporte con selladora, Fijador, o una mano diluida del mismo producto
5. En superficies pulidas: lijar para abrir poro
6. Fijar los soportes deleznable con Emulsión Fijadora o Fijamont.
7. Masillar los defectos del soporte (ver familia 6)

Tabiquería PYL:

1. Hacer un lijado general de las juntas y zonas de fijación masilladas.
2. Posteriormente realizar una limpieza para asegurar que el sustrato es exento de polvo, grasas y otros contaminantes.
3. Para aplicación sobre placas de color con tendencia a generar manchas, aplicar Montoplac Sellador Antimanchas.

Restauración y mantenimiento

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
4. Masillar con plaste (Plasmont) los defectos del soporte.
5. Sobre paredes con moho, tratar previamente con Montolimp.

MODO DE EMPLEO**Consejos de aplicación**

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cubrición total del soporte.
- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5° C ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.
- No lavar hasta pasados 24 días.
- En exterior nunca aplicar con riesgo de lluvia inminente y evitar los días excesivamente húmedos.
- Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.
- Para proyección con equipo Airless, utilizar boquillas de paso de 15 a 23 pulgadas, presión ≈ 150 bar.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	5-10%
Rodillo	5-10%
Pistola air less	5-30%

SISTEMA**Procesos por tipo de soporte**

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Obra vieja pintada interior en buen estado			
MAX			
STD	Estelar+ Mate Base Diluido		Estelar+ Mate Base
Obra vieja pintada interior en mal estado			
MAX	Eliminar + Fijador	Estelar+ Mate Base	Estelar+ Mate Base
STD	Eliminar + Estelar+ Mate Base Diluido		Estelar+ Mate Base
Obra			
MAX	Fijador	Estelar+ Mate Base	Estelar+ Mate Base
STD	Estelar+ Mate Base Diluido		Estelar+ Mate Base

Fecha de Alta

07-01-2019

Versión

5 - 27/03/2020

Tabiquería PYL**MAX** Estelar+ Mate Base Diluido

Estelar+ Mate Base

Estelar+ Mate Base

STD Estelar+ Mate Base Diluido

Estelar+ Mate Base

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.75 L, 4 L, 12 L